



Gładź Szpachlowa PK renovario

szpachla do obróbki powierzchni płytek klimatycznych renovario

Zastosowanie:

Gładź Szpachlową PK renovario stosuje się w celu uzyskania równych powierzchni ścian, wolnych od smug i prześwitów. Wygładzona powierzchnia jest podstawą do aplikacji powłok malarskich lub tapetowania. Produkt, oparty na bazie wapna, naniesiony właściwie tworzy bardzo gładką i trwałą powierzchnię. Otwarty dyfuzyjnie, jest doskonałym uzupełnieniem systemu *płytek klimatycznych renovario*.

Opis produktu:

Gładź Szpachlowa PK renovario produkowana jest na bazie wodorotlenku wapna, mączki wapnia i niewielkiej ilości białego cementu.

Przygotowanie powierzchni:

Płytki klimatyczne renovario należy pokryć *Gruntem PK renovario*. Zalecana ilość wynosi ok. 150-200 ml / m² płytki klimatycznej. Tak przygotowana powierzchnia powinna mieć zabarwienie lekko niebieskie. **Gładź Szpachlową PK renovario** można nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu *Gruntu PK renovario* – z reguły następnego dnia.

Przygotowanie szpachli:

Należy wsypać zawartość worka (20 kg) do ok. 7 litrów zimnej i czystej wody. Mniejsze ilości mieszać w stosunku: 1 kg suchej masy i 0,35 litra wody. Przy pomocy narzędzi do mieszenia wstępnie wymieszać i pozostawić na kilka minut, po czym masę dokładnie wymieszać. W razie potrzeby, oczekiwaną konsystencję osiąga się dodając niewielką ilość wody. W zależności od temperatury zewnętrznej **Gładź Szpachlowa PK renovario** zdatna jest do użytku w ciągu ok. 2 godzin.

Stężalą **Gładź Szpachlową PK renovario** nie należy rozrabiać do dalszego użytku ani wodą, ani też ze świeżą szpachlą.

Obróbka:

Gładź Szpachlową PK renovario nakłada się pacą gładką, najlepiej w ciągu jednego dnia roboczego. Grubość warstwy powinna wynosić ok. 1 mm.

Jeżeli prace wykonywane są w dwóch etapach, to w pierwszym etapie należy pokryć w pełni całą powierzchnię, w drugim etapie – po wyraźnym przeschnięciu powierzchni – powlec świeżo przygotowaną lekko rozrzedzoną **Gładź Szpachlową PK renovario**. Po dokładnym wyschnięciu powierzchnię można ewentualnie przeszlifować.

Właściwości:

Gładź Szpachlowa PK renovario daje gładką i jasną powierzchnię, która po wyschnięciu nadaje się do tapetowania (tylko tapety papierowe) lub dalszego pokrycia farbami malarskimi. Bardzo ważne, by powłoki były paroprzepuszczalne wg normy PN EN 13 300: np. krzemianowe, wapienne, kredowe i łącznie z systemem *płyt klimatycznych renovario* stanowiły w całości paroprzepuszczalny system.

Wydajność:

20 kg *Gładź Szpachlowa PK renovario*, w zależności od sposobu nakładania, wystarcza na 10-12 m² powierzchni *płyt klimatycznych renovario*.

Dostawa / magazynowanie:

Dostawa w workach papierowych 20 kg, które magazynować należy na drewnianych paletach, w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed mrozem.

Czas magazynowania nie powinien przekraczać 12 m-cy. Przy prawidłowym magazynowaniu, po odpowiednim sprawdzeniu właściwości wiążących, możliwe jest użycie również po upływie tego terminu, bez prawa do roszczeń gwarancyjnych.

Wskazówki ostrożności:

Podrażnia oczy i skórę. Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i skórą.

W razie podrażnienia oczu, przemyć dokładnie wodą i skontaktować się z lekarzem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



system termoizolacji od wewnątrz oraz zwalczania wilgoci i zagrzybienia